



Basisöl UCY-BO-100 Produktdatenblatt

Artikelnummer: 80-026

Typische Produktdaten

Parameter	Einheit	Typische Werte	Methode
Farbe		0,5 -1,0	DIN ISO 2049
Dichte bei 15 °C	kg / m ³	845 -860	DIN EN ISO 12185
Viskosität bei 40 °C	mm ² / s	22 -26	DIN 51 659-3
Viskosität bei 100 °C	mm ² / s	4,4 – 4,9	DIN 51 659-3
Viskositätsindex		> 115	DIN ISO 2909
Neutralisationszahl	mg KOG / g	</= 0,03	DIN 51 558-1
Flammpunkt COC	°C	> 220	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	</= -9	ISO 3016
Noack-Verdampfungsverlust	Gew. %	11 -15	DIN 51 581
Schwefel, gesamt	Gew. %	</= 0,20	DIN EN ISO 8754
Kupferkorrosion	3h / 100 °C	1	DIN EN ISO 2160
C _{Aromaten}	%	2	DIN 51 378-K

Lieferform

Lose in Straßenzügen oder ISO-Tanks mit ca. 23-26 Tonnen netto pro Partie.

Obige Angaben sind nach unserem besten Wissen und Gewissen erstellt und entbinden den Käufer nicht von der Durchführung einer Wareneingangskontrolle. Eine rechtliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann darauf nicht abgeleitet werden. Dieses Formular wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift.