

Braunkohlenstaub Produktdatenblatt

Artikelnummer: 70-107

Typische Lieferspezifikation

Parameter	Einheit	Zielwert	Minimum	Maximum	Norm
Körnung					
> 0,315 mm	%	1,0	0,0	13,0	DIN 22 019
> 0,2 mm (R 315)	%	11,0	0,5	70,0	DIN 22 019
> 0,08 mm (R 200)	%	58,0	15,0	85,0	DIN 22 019
< 0,08 mm (R 80)	%	30,0	6,0	70,0	DIN 22 019
Wassergehalt (106 °C)	%	8,5	4,0	15,0	DIN 51 718
Asche (wf)	%	20,0	9,0	35,0	DIN 51 719
Heizwert (roh)	KJ / kg	20.900	18.800	24.500	DIN 50 900
Heizwert (wf)	KJ / kg	23.000	20.000	28.000	DIN 50 900
Schwefel (wf)*	%	3,3	3,0	3,6	DIN 51 724
Ascheschmelzverhalten*					DIN 51 730
Erweichungstemperatur A*	°C	1270	1250	1310	
Sphärischtemperatur B*	°C	1360	1330	1410	
Halbkugeltemperatur C*	°C	1370	1330	1420	
Fließtemperatur D*	°C	1390	1340	1450	

*Werte basieren auf Einzelergebnissen

Die vorstehenden Angaben geben die Ergebnisse von Qualitätsprüfungen wieder. Sie haben nicht die Bedeutung einer rechtlichen Zusicherung bestimmter Eigenschaften deren Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck. Wir gewährleisten die vertragsgemäße Beschaffenheit unserer Produkte im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Diese Angaben entbinden nicht von der Pflicht zur Durchführung einer Wareneingangsprüfung.